中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7279

报告编号 No.: TR-20250103133

检 测 报 告

TEST REPORT

样 品 名 称：立邦净味防碱腻子膏

委 托 单 位：立邦装饰材料（广州）有限公司

生 产 单 位：立邦涂料（湖北）有限公司

检 测 类 别：普通送样

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint（China）Co., Ltd.

地址:上海市浦东新区建业路 416 号 2 幢 4 楼
电话:021-58583404-225
邮编:201201

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint（China）Co., Ltd.

报告编号 No.: TR-20250103133

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称	立邦净味防碱腻子膏	**样品编号**	20250103133
		型号规格和/或等级	Y 型
委托单位名称	立邦装饰材料（广州）有限公司	**检测类别**	普通送样
样品概况	白色膏状		
检测依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》		
检测日期	2025 年 01 月 03 日~2025 年 04 月 10 日		
检测结论	送检样品所检项目，符合上述检测依据的相关要求。检测结果详见检测结果汇总页。 检测机构（检验专用章） 签发日期：2025 年 04 月 18 日		
委托单位通讯资料	地址	广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房	
	邮政编码	510130	电话 020-22301356
备注	1. 未经本中心同意,不得部分复制本报告； 2. 报告无检测中心检验专用章及编制、审核、批准人签字无效； 3. 本检测中心不负责样品来源信息真实性，本报告仅对来样负责； 4. 报告涂改无效。		

批准: 韩共　　**审核:** 汪卿 赵静　　**编制:** 陈雨晶

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint（China）Co., Ltd.

报告编号 No.: TR-20250103133

检 测 报 告

TEST REPORT

检测结果汇总						
序号	**检测项目**		**技术要求**	**检测结果**	**检测标准**	**单项判定**
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	JG/T 298-2010	合格
2	低温贮存稳定性		三次循环不变质	三次循环不变质	GB/T 9268-2008	合格
3	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	JG/T 298-2010	合格
4	干燥时间（表干）/	单道施工厚度/mm ＜2	≤2	＜1	GB/T 1728-1979(1989)	合格
5	初期干燥抗裂性（3h）		无裂纹	无裂纹	JG/T 24-2000	合格
6	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	JG/T 298-2010	合格
7	粘结强度/MPa	标准状态	＞0.30	1.92	JG/T 298-2010	合格
8	VOC 含量，g/kg		≤10	未检出	GB 18582-2020	合格
9	甲醛含量，mg/kg		≤50	未检出	GB/T 23993-2009	合格
10	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，mg/kg		≤100	未检出	GB/T 23990-2009	合格
11	总铅（Pb）含量，mg/kg		≤90	未检出	GB/T 30647-2014	合格
12	可溶性重金属含量	镉 Cd,mg/kg	≤75	未检出	GB/T 23991-2009	合格
		铬 Cr,mg/kg	≤60	未检出	GB/T 23991-2009	合格
		汞 Hg,mg/kg	≤60	未检出	GB/T 23991-2009	合格

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint（China）Co., Ltd.

报告编号 **No.:** TR-20250103133

检　测　报　告

TEST　REPORT

检测结果汇总
说明： 1. pH 值（实测）=10.5 2. 未检出说明： ——VOC 含量＜1g/kg； ——甲醛含量＜5mg/kg； ——苯系物总和含量＜50mg/kg； ——总铅＜4.2mg/kg； ——可溶性镉＜1.4mg/kg； 可溶性铬＜0.9mg/kg； 可溶性汞＜0.3mg/kg；

（本报告内容结束）