卡夫特 K-383

Dec.2018 更新

性能特点：

以硅橡胶为主体原料，经先进工艺合成的单组分脱酮肟型室温硫化密封胶。当暴露于空气中水分时室温固化，固化后形成柔韧的弹性体；触变性好，不流淌，不腐蚀和污染零部件；优异的气、水、油密封性；优异的电绝缘性能和耐老化性能；快干型，耐温性好；可代替所有垫片。

用途：

各类中高档汽车、轿车、摩托车、舰船发动机、水泵、岐管、阀盖、油底壳、齿轮箱、节温器等的密封及抗震，也用于五金、机械、电子和化工设备的静密封。

技术性能：

性能名称	K-383	备注
外观	红色膏状	目测
相对密度(g/cm^3)	1.4～1.6	GB/T13354-92
表干时间（25℃,min）	≤30	
伸长率（%）	＞150	GB/T528-2009
干燥失重（%）	＜10	
耐压（MPa）	＞8	

使用方法：

1、用擦布和有机溶剂清除被粘表面的油污灰尘。

2、将胶液均匀地涂在密封端面上，使之形成连续的胶环，再用螺栓固紧即可。

3、此胶涂上后马上可起到密封作用，修理后的车辆和设备可立即投入使用。胶会自行固化成一个弹性抗震密封垫片。

4、可用于密封间隙≤6mm 的平面密封。

注意事项：

1、 固化需潮湿的空气，在粘合面积大的场合可能需较长时间。

2、 操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

3、 避免与眼睛，皮肤及衣物接触。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查。

4、 如使用点胶机施胶，作业结束或中断时建议将点胶针头浸泡于含有硅油的容器中，预防固化堵塞针头，再次作业时去掉针头中少量胶即可。

贮存：贮存于 30℃以下阴凉干燥处，2.6L/支贮存期为 6 个月，300ml/支、85g/支贮存期为 12 个月。

包装规格：85g/支、300ml/支或按客户要求。

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。