K-945W

——MS 免钉王

K-945W 是一种单组份、高粘度、高触变性、高强度、多用途的改性 MS 免钉胶。本品适用于家庭各种物件的粘接和固定，例如挂钩、镜面、装饰物或其他实物与墙体的粘接，粘接范围广泛，可包括石材、木材、金属、瓷砖、玻璃、PVC、亚克力、ABS 等。同时具有环保无害、无味、无污染、防腐蚀、防老化、耐电晕等特性。

主要性能指标：

化学类型	改性硅烷	
外观	白色粘稠液体	目测
粘度 cps	160000-220000	博力飞 黏度计，25℃
密度 g/cm^3	1.25	ASTM D1875

固化属性：

表干时间	10-20min	25℃，30-80%RH
定位时间	60min	25℃，30-80%RH

固化后特性：

特性		参数范围
硬度/邵氏 A		30-50
剪切强度/MPa	钢/钢	2.5
	铝/铝	2.5
	PVC/PVC	1.5
	PMMA/PMMA	1.5

使用说明：

1. 用途广泛，可以粘接金属材料、石材、木材、瓷砖、玻璃、水泥板材、亚克力塑料、PVC 塑料、ABS 塑料。可广泛应用于家用材料的粘接，包括镜面、镜框、墙面、瓷砖面、不同材质挂钩、外装线槽线盒、工艺品、顶灯壁灯灯座、物品架、卫生间纸盒等。
2. 粘接力强，针对各种建筑材料、金属、亚克力、PVC、玻璃等强度均可以达到 20kg/cm^2。
3. 无腐蚀，产品不含酸、碱、溶剂等，对基材不产生任何腐蚀作用。
4. 持久耐用，胶体稳定，可不受冷、热、酸、碱等腐蚀，抗老化性能优越。
5. 环保无味，产品属于硅烷改性体系，不挥发，不含有害物质。
6. 该产品应使用 300ml/支进行施胶。

注意事项：

避免与眼睛接触。本品对眼睛有轻微刺激。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。勿使儿童接触。

贮存：

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。理想贮存条件为相对干燥，温度 10℃～30℃。如将该产品贮存在低于 5℃或高于 40℃条件下，可能会影响产品性能。被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

包装规格： 300ml/支根据客户需要提供包装。

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。