K-8818

K-8818 属于改性丙烯酸胶粘剂，广泛用于塑料、油罐、管路、电梯、电机、工艺饰品、木制品等工农业产品的粘接组装。

产品介绍

室温固化双组份改性丙烯酸酯结构胶； 耐温 100℃；粘接强度高； 粘接表面勿需除油处理，使用方便； 固化速度快，室温下几 分钟即可固化； 贮存更稳定，国内领先； 韧性好，耐油污、耐老化性好；抗冲击强度更高。

应用范围

可对金属、玻璃、塑料、木材、混凝土等材料迅速粘接，用于汽车、摩托车的塑料面板、油箱、水箱、保险杠、仪表盘、工业油罐及管路，亦用于车辆、机械、电器、装饰等行业的生产制造与维修。

产品性能

初固时间： 2～6min

剪切强度： >19 Mpa

粘度： A. 5000~6000cps，B.8000~9000cps

工作温度： －30～+100℃

使用方法

清除粘接面灰尘、铁锈、明显浮油，无需仔细除油；

小面积粘接，按 A:B=1:1 的粗略体积比预混涂于需粘接维修处，叠合固定即可，几分钟可基本定位；

大面积粘接，可双面涂胶，无需预混，涂层宜薄不宜厚涂，胶后两面叠合，固定即可。

注意事项

阴凉通风处贮存； 用后拧紧胶帽保持密封；注意 A 胶、B 胶的胶帽不要盖错，以免胶液固化；一次调胶量不宜太多；本品易燃，应远离火源、热源；切勿入口，不要让儿童接触。

保质期

强力 AB 胶常温条件下 16g 包装保质期为 18 个月；70g 包装保质期为 12 个月；透明 AB 胶保质期为 12 个月。

包装规格

1. 强力 AB 胶

16g/板 ， 200 板/件， 50 板/箱； 16g/盒 ， 200 盒/件， 100 盒/箱

70g/板 ， 100 板/件； 70g/盒 ， 100 盒/件

2. 透明 AB 胶

8g/组 ， 400 组/件； 5 组/排， 100 组/箱

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。